

---

## CHỐNG THẤM SILICOL ĐÀN HỒI, KHÁNG TIA UV, MÀU TRẮNG

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sản phẩm này là phủ chống thấm một thành tạo thành lớp phủ chống thấm chống nứt và chống thấm thấu mạnh mẽ, có hiệu quả chống thấm tốt, tuổi thọ lâu dài.

### ĐÓNG GÓI:

Đóng gói : 5kg/thùng

### ỨNG DỤNG

Bitutec SL1000 sử dụng cho các công trình chống thấm mới và cũ, mái nhà, mái che, tầng hầm Phòng tắm, hồ bơi, nhà kho, kỹ thuật cầu đường chống thấm, cách nhiệt và mục đích khác.

### QUY TRÌNH THI CÔNG

- Xử lý cơ bản: bề mặt cơ bản phẳng, không được có cát không đều và các hiện tượng khác.
- Xử lý các mối nối: nếu mái nhà có nứt trên 3mm, phải được điền đầy vật liệu kín, sau đó phủ lớp băng phủ chống thấm.
- Phủ lớp băng phủ: có thể cuộn, cào, sơn, quét. Thường là cào 3-4 lớp, mỗi lớp chỉ tiêu tham khảo 0,8-1,0 kg/mét vuông.
- Tổng độ dày của băng phủ là hơn 1,5mm, thời gian khoảng cách giữa các lớp băng phủ là 2-12 giờ
- (tùy thuộc vào thời tiết). Trong quá trình phủ, có thể thêm 1-2 lớp vải sợi thủy tinh hoặc các vật liệu ma trận khác. Liều lượng: Thường là 0,5-1 kg/m<sup>2</sup>./lớp

### HÌNH ẢNH SẢN PHẨM



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÍNH CHẤT	ĐƠN VỊ	THÔNG SỐ	PP THỬ
Cường độ chịu kéo	MPa	1.85	ASTM D412
Độ giãn dài khi đứt	%	350	ASTM D412
Hàm lượng chất rắn	%	75	TCVN 2093: 1993
Thời gian khô bề mặt	giờ	1:45	TCVN 6557:2000
Thời gian khô hoàn toàn	giờ	6:00	TCVN 6557:2000

### BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ

Đóng gói, bảo quản và vận chuyển: Sản phẩm này được đóng gói trong thùng kín, nhiệt độ bảo quản không nên thấp hơn 0°C, thời hạn lưu trữ là hơn 6 tháng. Sản phẩm này không độc hại, không cháy, không gây ăn mòn và có thể vận chuyển như hàng hóa thông thường. Chú ý:

1. Không phù hợp để thi công khi nhiệt độ dưới 5°C.
2. Cấm thi công vào những ngày mưa và tuyết.

### GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn khi sử dụng sản phẩm dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm của chúng tôi. Trong thực tế ứng dụng, người sử dụng cần xem xét, kiểm tra mức độ thích hợp của sản phẩm trong từng trường hợp cụ thể hoặc có thể nhờ sự hỗ trợ, tư vấn trực tiếp từ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi. Người sử dụng sản phẩm phải luôn tham khảo tài liệu mới nhất về sản phẩm



**CÔNG TY TNHH BITUTEC VIỆT NAM**

VP : LK02 – 16 khu ĐTM Phú Lương – Phú La – Hà Đông – Hà Nội

Email : [bitutecvn@gmail.com](mailto:bitutecvn@gmail.com)

Web : [www.bitutec.vn](http://www.bitutec.vn)

